



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL**

Propiedades físicas y mecánicas de concreto hidráulico modificados con mucílago de *triumfetta bogotensis* en pavimentos rígidos, Quillabamba,

Cusco 2022

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO CIVIL**

AUTOR:

Sequeiros Milo, Jose (orcid.org/0000-0003-4187-3644)

ASESOR:

Dr. Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto (orcid.org/0000-0002-1968-9122)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Diseño de Infraestructura Vial

Lima – Perú

2022

Dedicatoria

Dedico a todos las personas conscientes y plenamente apasionados por guiarme en la vida, a la memoria de mis padres, a mi hermana Etelvina y cuñado Carlos, por contar con su incondicional apoyo guiándome, gracias.

José

Agradecimientos

A Dios por cuidarme y protegerme, acompañado y guiándome a lo largo de mi carrera, cuidándome en momentos de debilidad, dándome la fortaleza.

Le doy las gracias a mis hermanos Etelvina y Carlos, me dieron en conjunto los conocimientos a lo largo del tiempo para lograr este objetivo.

José

Índice contenidos

Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice de tablas	v
Índice de gráficos y figuras	vii
Resumen.....	ix
Abstract	ix
I. INTRODUCCIÓN	11
II. MARCO TEÓRICO	17
III. METODOLOGÍA	28
3.1. Tipo de investigación: Aplicada	28
3.2 Variables y operacionalización	29
3.3 Población, Muestra y Muestreo	30
3.4 Técnicas e instrumento.	31
3.5 Procedimiento.....	33
IV.RESULTADOS.....	59
4.1.Ubicación.....	59
V. DISCUSIÓN.....	72
VI.CONCLUSIONES.....	78
VII. RECOMENDACIONES	80
Referencias.....	81
Anexos	85

Índice de tablas

Tabla 2.1: Valores de concreto y recomendables	27
Tabla 3.2: Distribución de muestras según cantidad de ensayos	31
Tabla 3.3: Instrumento de las variables y validez	32
Tabla 3.4: Magnitud y rangos de validez	32
Tabla 3.5: Interpretación de confiabilidad de Alfa de Cronbach.	33
Tabla 3.6. Densidad del Mucilago de <i>Triumfetta Bogotensis</i>	35
Tabla 3.7: Peso específico del Mucilago de <i>Triumfetta Bogotensis</i>	35
Tabla 3.8: Velocidad del fluido viscoso de <i>Triumfetta Bogotensis</i>	35
Tabla 3.9. Viscosidad del mucilago de <i>Triumfetta Bogotensis</i>	35
Tabla 3.10: Composición química del mucilago de <i>Triumfetta Bogotensis</i>	36
Tabla 3.11: Dosificación de <i>Triumfetta</i> de materia prima.	36
Tabla 3.12: Ensayos de los laboratorios.	37
Tabla 3.13. Características del agregado	38
Tabla 3.14: Análisis granulométrico del agregado	38
Tabla 3.15: Peso unitario del agregado Suelto	39
Tabla 3.16: Peso unitario del agregado Compactado.....	39
Tabla 3.17: Peso específico y absorción del agregado	40
Tabla 3.18: Las características del agregado.....	40
Tabla 3.19: Resistencia a compresión	41
Tabla 3.20: Contenido de aire atrapado	41
Tabla 3.21: Determinación del volumen unitario del agua.....	42
Tabla 3.22: Relación Agua Cemento por resistencia.	42
Tabla 3.23: Volumen de agregado.	43
Tabla 3.24: Diseño de mezcla con incorporación de Mucilago de <i>Triumfetta</i> Bogotensis.	45
Tabla 3.25: Asentamiento del concreto según dosificaciones.....	46
Tabla 3.26: Cantidad de ensayos por tanda y/o dosificación	47
Tabla 3.27: Permeabilidad media según los 04 diseños de mescla	48
Tabla 3.28: Resultados de absorción (0%-Patrón).	48
Tabla 3.29. Resultados de absorción (1 <i>Triumfetta Bogotensis</i>)	49
Tabla 3.30. Resultados de absorción (3 <i>Triumfetta Bogotensis</i>)	50
Tabla 3.31. Resultados de absorción (5 <i>Triumfetta Bogotensis</i>)	50

Tabla 3.32: Resultados de resistencia a la compresión a los 07 días de edad	51
Tabla 3.33: Resultados de resistencia a la compresión a los 14 días de edad	52
Tabla 3.34: Resultados de resistencia a la compresión a los 28 días de edad	53
Tabla 3.35: Resultados de resistencia a la flexión a los 7 días de edad.....	55
Tabla 3.36: Resultados de resistencia a la flexión a los 14 días de edad.....	56
Tabla 3.37: Resultados de resistencia a la flexión a los 28 días de edad.....	57
Tabla 4.38: Resumen de Ensayos de Absorción a los 7, 14 y 28 días	61
Tabla 4.39: Resumen de resultados de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días	62
Tabla 4.40: Resumen de los resultados de resistencia a la flexión a los 07, 14 y 28 días de edad.....	64
Tabla 4.41. Resumen de las propiedades físicas y mecánicas del concreto	65
Tabla 4.42: Pruebas de normalidad para la resistencia a la permeabilidad,	66
Tabla 4.43: Prueba de normalidad de la Absorción	68
Tabla 4.44: Estadística de desviación.....	68
Tabla 45: Prueba “t” de student para Absorción.....	69
Tabla 4.46: Estadística de resistencia a la compresión.....	70
Tabla 4.47: Prueba “t” de student para resistencia a la compresión.....	70
Tabla 4.48: Prueba de normalidad de resistencia a la flexión	71
Tabla 4.49: Estadística de resistencia a la flexión.	71
Tabla 4.50: Prueba “t” student resistencia a la flexión	72

Índice de gráficos y figuras

Figura 1.2. Grietas del pavimento	13
Figura 2.1: Tipo de rotura de la muestra.....	23
Figura 2.3. Colocación del pavimento.....	24
Figura 2.4 Modelos de rotura.....	25
Figura 2.5 Equipo de ensayo de resistencia a la flexión.	26
Figura 3.6: Proceso de extracción de Trumfetta Bogotensis.....	34
Figura 3.7: Vista Satelital de la Cantera	36
Figura 3.8: Ubicación de la Cantera de Chahuares	37
Figura 3.9: La curva de granulometría del agregado grueso	39
Figura 3.10. Determinación del asentamiento del concreto	46
Figura 3.11: Grado de consistencia del concreto.....	46
Figura 3.12: Preparación de las briquetas moldes de 10x20cm	47
Figura 3.13. Ensayo de Absorción del Concreto Patrón.....	50
Figura 3.14. Ensayo de Absorción de Triumfetta Bogotensis (1%)	49
Figura 3.15. Ensayo de Absorción de Triumfetta Bogotensis (3%)	48
Figura 3. 16. Ensayo de Absorción de Triumfetta Bogotensis (5%)	51
Figura 4.17: Resistencia a la compresión a los 07 días	52
Figura 4.18: Resistencia a la compresión a los 14 días	53
Figura 4.19: Resultados de resistencia a la compresión a los 28 días de edad	54
Figura 3.20: Resistencia a la flexión a los 7 días de edad	55
Figura 3.21 Resistencia a la flexión a los 14 días de edad	56
Figura 4.22: Resistencia a la flexión a los 28 días de edad	57
Figura 4. 23: Mapa Política del Perú.	59
Figura 4. 24: Mapa Política del departamento del Cusco.....	59
Figura 4.25: Mapa de la provincia de la Convención.....	59
Figura 4.26: Mapa del Distrito de Santa Ana - Quillabamba	59
Figura 4.27: Ensayo de Permeabilidad	59
Figura 4.28: Moldes de ensayo de permeabilidad	60
Figura 4.29: Permeabilidad media según los 4 diseños de mescla	60
Figura 4.30. Resultados de Ensayos de Absorción.	61
Figura 4.31: Ensayo resistencia a la compresión.	62
Figura 4.32: Ensayo de resistencia a la compresión con	62

Figura 4.33: Resumen de resultados de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días	63
Figura 4.34: Ensayo de Resistencia a la Flexión	64
Figura 4.35: Ensayo de resistencia a la flexión.....	64
Figura 4.36: Resistencia a la flexión a los 28 días de edad	64

Resumen

En el presente trabajo de investigación: Propiedades físicas y mecánicas del concreto modificados con mucilago de *Triumfetta Bogotensis* en pavimentos rígidos, Quillabamba, Cusco 2022, fije por objetivo: Determinar la variación de las Propiedades físicas y mecánicas de concreto hidráulico modificados con mucilago de *Triumfetta Bogotensis* en pavimentos rígidos, Quillabamba, Cusco 2022. Como metodología, se aplicó el método científico, de tipo aplicada del nivel explicativo y diseño experimental. Los resultados de la permeabilidad, alcanzo valor óptimo de $36.30\text{kg/cm}^2 \pm 0.1\text{mm}$ impermeable a los 28 días, luego la absorción del concreto hidráulico alcanzo un valor favorable a los 28 días $6.5 \pm 0.3\%$ de adición, seguidamente la resistencia a la compresión alcanzo el valor máximo a los 28 días $f'c=138\text{kg/cm}^2 \pm 12.6\text{kg/cm}^2$, finalmente la resistencia a la flexión alcanzo el valor máximo a los 28 días $Mr=52.5 \pm 3.9\text{ kg/cm}^2$.

Se concluye con la adición de 3% de mucilago de *Triumfetta Bogotensis*, varia en un incremento significativa a la impermeabilidad y a la absorción, crecimiento a la resistencia de compresión y flexión, aumentando así sus propiedades físicas y mecánicas del concreto.

Palabras claves: Mucilago de *Triumfetta Bogotensis*, resistencia a la compresión, flexión, absorción, permeabilidad.

Abstract

In the present research work: Physical and mechanical properties of concrete modified with Triumfetta Bogotensis mucilage in rigid pavements, Quillabamba, Cusco 2022, set the objective: Determine the variation of the physical and mechanical properties of hydraulic concrete modified with Triumfetta Bogotensis mucilage. in rigid pavements, Quillabamba, Cusco 2022. As a methodology, the scientific method was applied, of the applied type of the explanatory level and experimental design.

The results of the permeability, reached an optimal value of $36.30 \text{ kg/cm}^2 \pm 0.1 \text{ mm}$ impermeable at 28 days, then the absorption of the hydraulic concrete reached a favorable value at 28 days $6.5 \pm 0.3\%$ addition, followed by the compressive strength reached the maximum value at 28 days $f'c=138 \text{ kg/cm}^2 \pm 12.6 \text{ kg/cm}^2$, finally the flexural strength reached the maximum value at 28 days $M_r=52.5 \pm 3.9 \text{ kg/cm}^2$.

It is concluded with the addition of 3% of Triumfetta Bogotensis mucilage, it varies in a significant increase in impermeability and absorption, growth in compression and flexural strength, thus increasing its physical and mechanical properties of concrete.

Keywords: Triumfetta Bogotensis mucilage, resistance to compression, traction and bending.